

Рекомендации по применению НРМС / МНЕС / НЕС / СМС ТМ® АСЕНТОЛ, поставляемых ООО "АСЕНТ", редакция 15.01.2026.																										
Сорт / Grade		Вязкость mPa's Brookfield RV 2% sol., 20rpm, 20°C	Строительство																			Экструзия			Моющие	
			Цементная основа											На основе гипса					На латексной основе			Керамика	Цемент	Средства		
			Плиточный клей			Затирки / Tile Grout	Штукатурки Cement Plaster	Шпатлёвки / Wall Putty Финишный/ верхний слой Skim Coat	Сист. Теплоизоляции		Самовыравни- вающие Полы Self Leveling Compounds	Ремонт- ный раствор Masonry Repair Mortar	Кладочн. раствор Masonry Mortar	Fire proofing mortar	Гидроизоля- ционный р-р Water proofing mortar	Штукатурка / Plaster			Гипсовый Шовный Заполн. Gypsum Joint Filler	Гипсовый клей Gypsum Adhesive	Штукатурка Шпатлёвка Plaster / Putty	Краска Paint	Текстурн. декорат. краска Stone paint	Ceramic Extrusion	Cement Extrusion	Жидкие моющие средства
			Normal Tile Cement C0	Standard Tile Cement C1	High Performance Tile Cement C2				Адгезив.	Базовые покрытия /Base coat						Ручного Нанесения / Manual Application	Машинная Machine Application	Финиш. шпатлёвка Gypsum Finishing								
НРМС ¹ 2% раствор	ZC 400	450-600								**																
	ZC 3000	2000-3000				**																	**			
	YC25	20000-30000		*	**	**	*			*			**	*	*		*							*		
	ZC 30	27000-34000		*	**	*	*	*		*			*	*	*		*							*		
	YC 40	36000-44000	*	**		**	**	*		**		*	**	*	*		*							*		
	ZC 40	40000-50000	**	*			*	*	**	**	*	*		**		*	*							*		
	JC45	42000-52000	**	**			**	**	*	**	**			**	**	*	*							*		
	YC 45	42000-52000	**	**			**	*	**	**	**		*	**		*	*							*		
	ZC 60	55000-65000	**	*		**	**	**	*			**	**		**		*	**	*					*		
	YC 62	58000-66000	**	**			**	**	**	*		**	**		**		**	*	**	*				*		
	LH 65	60000-70000	**	**			**	**	**	**		**	**		*		**		**					*		
	YC 70H	68000-78000	**	*			*	*	**	*		**			*		**		**							
JC 75	65000-75000	**	*					**	**			**			*		**		**							
ZC 70	70000-82000	**				*		**	*		*					**		**								
ZC 70S	70000-82000	**				*		**	*		*					**		**							**	
МНЕС (МНЕС) ¹ 2% раствор	LH 5000	4000-6000				**	**							*	*		*						**			
	LH 22	20000-25000			**	*	*			*			*	*	*		*									
	LH 30	26000-34000		*	**					*				**	**											
	JCE45	40000-52000	**	*			**	**	*	**	*	*		**			*	*	*	*	*	*	*			
	LH 50S	45000-55000	**	**			**	**	**	**				**		*	*	*	**	**						
	JCE60	55000-65000	**	*			**	*	**	**						**	*									
	JCE 72	60000-72000	**					**						*		**		*								
Модифицированные НРМС / МНЕС ¹ 2% р-р	PFE 8M	7000-10000			**	*	*				*						*									
	YCP 15M	14000-18000		**	**	*	*	*			*						*									
	PFP 20M	18000-22000		*	**	*	*	*									*									
	LH 25M	20000-30000		*	**	**	*	*			*		**	*			*									
	LH 23701	32000-42000		**	**	*	**	**	*	*	*	*	*	*												
	17150	30000-40000		**	**	*	*						**	**	**		*									
	LH 27150	30000-40000			**	*	*						**	**	**		*									
	PFE 40	35000-45000	**	*			**	**	*	**		*	*		*											
	LH 55M	50000-65000	**	*			**	**	*	**		*	*		*		**	**								
НЕС ¹ 2% р-р	LHEC 150	100-200																								
	LHEC 20S	18000-24000																	**	**						
	LHEC 30S	25000-35000																		**	**					
	LHEC 40S	40000-50000																			**					
СМС ² 1% р-р	LHC 600	500-800																								
	LHC 2000	1500-2000																	*	*		*				
	LHC 5000	4500-5500																			*					

* Работает ** Рекомендуется

¹ Вязкость Brookfield RV, 2% водный раствор., 20 об./мин., 20°C

² Вязкость Brookfield RV, 1% раствор., 20 об./мин., 20°C

Предлагаемые в таблице варианты использования добавок являются только рекомендацией и не освобождают Вас от проведения собственных испытаний поставляемых нами продуктов с учетом Ваших условий и целей.